



Folie do ochrony lakieru PPF Matte – Karta techniczna produktu

SunTek PPF M oferuje przełomową technologię ochrony lakieru, wykorzystującą zaawansowaną, posiadającą właściwości samoleczące, odporną na działanie rozpuszczalników powłokę, zapewniającą łatwy montaż oraz dłuższą żywotność. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją na pęknięcie, tworzenie się pęcherzyków czy żółknięcie. Dostępne wymiary: 61 cm, 122 cm i 152 cm szerokości.

FOLIA DO OCHRONY LAKIERU – Właściwości i korzyści


- Zapewnia niewidzialną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez kamienie, sól, owady i inne odłamki
- Prawnie zastrzeżona powłoka posiadająca właściwości samoleczące, o wysokim potysku, odporna na zarysowania i pęknięcia
- Zmienia tradycyjny lakier na matowy
- Najwyższa przejrzystość optyczna
- 5-letnia gwarancja producenta

FOLIA DO OCHRONY LAKIERU – Zastosowanie i przechowywanie

- Szczegółowe informacje na temat produktu oraz nagrania dot. montażu folii do ochrony lakieru SunTek znajdują się na stronie internetowej: www.suntekkfilms.eu
- Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu wynosi od 15,5°C do 32°C
- Zalecany roztwór do montażu: (mniej niż) 10% alkoholu izopropylowego + 90% wody destylowanej
- Wymagane warunki przechowywania produktu: od 15,5°C do 32°C

BUDOWA PRODUKTU

- 1 Powłoka górna – 12,7 mikronów**
Elastyczna powłoka poliuretanowa, posiadająca właściwości samoleczące
- 2 Uretan – 152,4 mikrony**
Odporny na uderzenia uretan o grubości 152,4 mikronów zapewnia wyjątkową odporność na działanie promieni UV, ciepło oraz wodę
- 3 Warstwa adhezyjna – 38,1 mikronów**
Klej na bazie samosieciującego kopolimeru akrylowego zapewnia zbalansowaną przylepność, adhezję oraz właściwości kohezyjne.
- 4 Przekładka – 88,9 mikronów**
Matowa przekładka poliestrowa



SunTek® Paint Protection – PPF Matte

Karta techniczna produktu

WŁAŚCIWOŚCI: Próby eksploatacyjne przeprowadzane są wg standardowych procedur. Folia SunTek® Paint Protection Film (PPF) spełnia lub przekracza minimalne wartości przedstawione poniżej.

FOLIA DO OCHRONY LAKIERU (PPF M - MATTE)			
Grubość produktu (łącznie)	203.2 mikrony		
Grubość powłoki górnej	12.7 mikronów		
Grubość folii bazowej	152.4 mikrony		
Grubość warstwy adhezyjnej	38.1 mikronów		
Grubość przekładki	88.9 mikronów		
Adhezja przy odrywaniu	72 oz/in	(804 N/m)	ASTM D3330
Wytrzymałość na rozciąganie	5000 psi	(34.5 Mpa)	ASTM D638 - 10
Wytrzymałość na zrywanie	575 pli	(102.7 kg/cm)	ASTM D624 - 00 (2007)
Wydłużenie przy zerwaniu	> 400 %		ASTM D638 - 10
Maksymalna temperatura		(116 °C)	
Odporność na ścieranie	Test odporności na ścieranie Taber Abraser	Brak przetarć	
Odporność chemiczna	Alkohol izopropylowy	Dobra odporność	
Odporność chemiczna	Heksan / Toluen	Dobra odporność	
Działanie czynników atmosferycznych	QUV 2500h	Brak negatywnego wpływu	
Efekt cieplny	70C 2500h	Brak negatywnego wpływu	
Odporność na kamienie/ odłamki	SAE J4000 Gravelometer	Wynik pozytywny	
* Wszelkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach, które SunTek® uważa za solidne. SunTek® nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź kompletność tych informacji.			



* Zdjęcie przedstawia wytrzymałość na uderzenia żwiru na powierzchnię bez folii PPF i z zamontowaną folią PPF

WARSFOLL®

CENTRUM FOLII OKIENNYCH
 ul. Puławska 541
 02-844 Warszawa
 tel. 22 544 26 666
 fax. 22 544 26 99
 www.warsfoll.com.pl