

Armorlite[®] Standard
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

NOWOŚĆ!

Bronze 50/ Silver 20 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	10%
Odbicie światła widzialnego	22%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	9%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	39%
Absorbacja całkowitej energii słonecznej	52%
Transmisja promieni UV	<1%
Współczynnik U	1,01
Współczynnik zacielenia	0,27
Współczynnik zysku ciepła słonecznego	0,23
Emisyjność	0,66
Redukcja odbłasków	89%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	77%

*Próbka wizualnie identyczna jak Bronze 50/ Silver 20.