

Armorlite[®] Standard
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

NOWOŚĆ!

Grafit 40 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	39%
Odbicie światła widzialnego na zewn.	14%
Odbicie światła widzialnego do wewn.	12%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	31%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	16%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	53%
Transmisja promieni UV	<1%
Współczynnik zacielenia	0,53
Współczynnik zysku ciepła słonecznego	0,46
Redukcja odblasków	57%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	54%