

Armorlite[®] Standard
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

NOWOŚĆ!

Silver 50 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	50%
Odbicie światła widzialnego	27%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	39%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	28%
Absorbacja całkowitej energii słonecznej	33%
Transmisja promieni UV	<1%
Współczynnik U w zimie	1,07
Współczynnik zacielenia	0,55
Emisyjność	0,78
Redukcja odbłasków	45%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	52%