

Armorlite[®] Standard
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

NOWOŚĆ!

IR 80 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	78%
Odbicie światła widzialnego na zewn.	9%
Odbicie światła widzialnego do wewn.	9%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	46%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	8%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	46%
Transmisja promieni UV	<1%
Współczynnik zacielenia	0,68
Współczynnik zysku ciepła słonecznego	0,53
Redukcja odbłasków	13%
Współczynnik LEC	1,15
Redukcja promieniowania IR	78%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	41%