



KARTA TECHNICZNA PPF ULTRA



Niewidzialna ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez kamienie, sól, owady i inne odtłamki



Prawnie zastrzeżona powłoka o właściwościach samogojących, odporna na zarysowania i pęknięcia



Wykończenie w połysku



Powłoka hydrofobowa, ułatwiająca spływanie wody z powierzchni folii



10-letnia gwarancja producenta



ADHEZJA PRZY ODRYWANIU

72 oz/in

804 N/m

ASTM D3330

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

5000 psi

34.5 Mpa

ASTM

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE

575 psi

102.7 kg/cm

ASTM D624-10

WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU

>400%

-

ASTM

MAKSYMALNA TEMPERATURA

-

116 °C

-

ODPORNOŚĆ PRZY ŚCIERANIU

test odporności na ścieranie Taber Abraser

brak przetarć

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

alkohol izopropylowy

dobra odporność

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

heksan/toulen

dobra odporność

DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

QUV 2500h

brak negatywnego wpływu

EFEKT CIEPLNY

70C 2500h

brak negatywnego wpływu

ODPORNOŚĆ NA KAMIEŃ I ODTŁAMKI

SAE J4000 Glaveometer

wynik pozytywny

GRUBOŚĆ PRODUKTU

GRUBOŚĆ ŁĄCZNA

203.2 mikrony

POWŁOKA GÓRNA

12.7 mikrony

FOLIA BAZOWA

152.4 mikrony

WARSTWA ADHEZYJNA

38.1 mikrony

PRZEKŁADKA

88.9 mikrony

NAKŁADKI

50.8 mikrony

*Wszelkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach, które SunTek® uważa za solidne. SunTek® nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź kompletność tych informacji.

Wymagane warunki przechowywania produktu:

od 15,5°C do 32°C

Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu:

od 15,5°C do 32°C

Zalecany roztwór do montażu:

10% alkoholu izopropylowego/ 90% wody destylowanej

Przed myciem lub woskowaniem, odczekaj co najmniej 72 godziny od zakończenia montażu.

Myj i woskuj ręcznie, unikaj myjek wysokościsnieniowych i maszyn do polerowania. Nie używaj ściernych lub barwionych wosków.

EASTMAN

SunTek®
PAINT PROTECTION FILMS

WARSFOLL®

www.warsfoll.com.pl
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SUNTEK® W POLSCE

