



FOLIE OCHRONNE I ANTYWŁAMANIOWE do zastosowania wewnętrznego

12 Mil Clear

Parametry mechaniczne

Struktura folii	4 mil + 4 mil + 4 mil
Siła rozciągająca przy zerwaniu	28.500 PSI
Wytrzymałość na uderzenie	336 lb/inch
Wydłużenie przy zerwaniu	125%
Wytrzymałość na odklejanie	7 lb/inch
Atest ITB	klasa P2A
Atest przeciwybuchowy	GSA-D (3A)

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	87%
Odbicie światła widzialnego	11%
Transmisja promieni UV	1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	10%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	78%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	12%
Współczynnik zacinienia	0.94
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	18%