

Armorlite® Standard

F O L I E O C H R O N N E

12 mil.Plus

Parametry mechaniczne

Grubość folii	12 mil (300 μ m) - 3ply
Siła rozciągająca przy zerwaniu	28000 lbs/in (2 t/cm ²)
Wytrzymałość na uderzenie	345 lbs/in
Wydłużenie przy zerwaniu	125%
Wytrzymałość na odklejanie	3200 g/in (1280 g/cm)

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	90%
Odbicie światła widzialnego	8%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	74%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	11%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	15%
Zatrzymanie promieniowania UV	99%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	18%