

FOLIE OCHRONNE I ANTYWŁAMANIOWE

do zastosowania zewnętrznego z serii XtraZone

4 Mil Clear Xtra

Parametry mechaniczne

Struktura folii	4 mil
Siła rozciągająca przy zerwaniu	28.500 PSI
Wytrzymałość na uderzenie	112 lb/inch
Wydłużenie przy zerwaniu	125%
Wytrzymałość na odklejenie	7 lb/inch

Atest ITB **klasa 01**

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	88%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz)	10%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	10%
Transmisja promieni UV	1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	10%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	80%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	10%
Emisyjność	0.84
Redukcja odbłasków	2%
Współczynnik zacinienia	0.96
Współczynnik zysku ciepła słonecznego	0.83
Współczynnik U w zimie (SI)	5.91
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	17%