

FOLIE OCHRONNE I ANTYWŁAMANIOWE
do zastosowania wewnętrznego

4 Mil Clear

Parametry mechaniczne

Struktura folii	4 mil
Siła rozciągająca przy zerwaniu	28.500 PSI
Wytrzymałość na uderzenie	112 lb/inch
Wydłużenie przy zerwaniu	125%
Wytrzymałość na odklejanie	7 lb/inch
Atest ITB	klasa 01
Atest przeciwybuchowy	GSA-C (3B)

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	89%
Odbicie światła widzialnego	10%
Transmisja promieni UV	3%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	9%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	81%
Absorbacja całkowitej energii słonecznej	10%
Współczynnik zacielenia	0.96
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	16%