

FOLIE OCHRONNE I ANTYWŁAMANIOWE

do zastosowania zewnętrznego z serii XtraZone

6 Mil Anty-Graffiti PC Xtra na poliwęglan

Parametry mechaniczne

Struktura folii	6 mil multi-ply
Siła rozciągająca przy zerwaniu	28.500 PSI
Wytrzymałość na uderzenie	125 lb/inch
Wydłużenie przy zerwaniu	150%
Wytrzymałość na odklejanie	1-2 lb/inch

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	88%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz)	10%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	10%
Transmisja promieni UV	1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	9%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	80%
Absorbacja całkowitej energii słonecznej	11%
Emisyjność	0.84
Redukcja odbłasków	2%
Współczynnik zacinienia	0.95
Współczynnik zysku ciepła słonecznego	0.82
Współczynnik U w zimie (SI)	6.05
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	18%