

FOLIE OCHRONNE I ANTYWŁAMANIOWE

do zastosowania zewnętrznego z serii XtraZone

7 Mil Clear Xtra

Parametry mechaniczne

Struktura folii	7 mil multi-ply
Siła rozciągająca przy zerwaniu	26.000 PSI
Wytrzymałość na uderzenie	180 lb/inch
Wydłużenie przy zerwaniu	140%
Wytrzymałość na odklejanie	7 lb/inch

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	88%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz)	11%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	11%
Transmisja promieni UV	1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	9%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	80%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	11%
Emisyjność	0.84
Redukcja odbłasków	2%
Współczynnik zacielenia	0.95
Współczynnik zysku ciepła słonecznego	0.83
Współczynnik U w zimie (SI)	5.91
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	17%