



## FOLIE OCHRONNE I ANTYWŁAMANIOWE

do zastosowania wewnętrznego

### 8 Mil Clear

#### Parametry mechaniczne

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Struktura folii                 | 4 mil + 4 mil |
| Siła rozciągająca przy zerwaniu | 28.500 PSI    |
| Wytrzymałość na uderzenie       | 224 lb/inch   |
| Wydłużenie przy zerwaniu        | 125%          |
| Wytrzymałość na odklejanie      | 7 lb/inch     |

**Atest ITB** ..... **klasa P1A**

**Atest przeciwybuchowy** ..... **GSA-C (3B)**

#### Parametry optyczne i słoneczne

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Transmisja światła widzialnego           | 88%  |
| Odbicie światła widzialnego              | 11%  |
| Transmisja promieni UV                   | 1%   |
| Odbicie całkowitej energii słonecznej    | 9%   |
| Transmisja całkowitej energii słonecznej | 80%  |
| Absorbcja całkowitej energii słonecznej  | 11%  |
| Współczynnik zacinienia                  | 0.95 |
| Całkowita energia słoneczna zatrzymana   | 17%  |