

Armorlite® Standard

FOLIE SAMOCHODOWE

Black ICE 20

Parametry optyczne i słoneczne

| | |
|--|------|
| Transmisja światła widzialnego..... | 26% |
| Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz)..... | 5.2% |
| Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)..... | 6% |
| Blokada IR..... | 50% |
| Współczynnik zysku ciepła słonecznego..... | 0.31 |
| Zatrzymanie promieniowania UV..... | 99% |
| Współczynnik zacielenia..... | 0.36 |
| Całkowita energia słoneczna zatrzymana..... | 69% |