

Armorlite® Standard

FOLIE SAMOCHODOWE

BlackShark 05

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	6%
Odbicie światła widzialnego.....	5%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	21%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	12%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	67%
Emisyjność.....	0.78
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99%
Współczynnik zacinienia.....	0.46
Redukcja odblasków.....	96%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	61%