

Armorlite® Standard

FOLIE SAMOCHODOWE

BlackShark 50

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	54%
Odbicie światła widzialnego.....	8%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	55%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	7%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	38%
Emisyjność.....	0.88
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99%
Współczynnik zacielenia.....	0.76
Redukcja odblasków.....	41%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	34%