

Armorlite® Standard

FOLIE MATOWE I DEKORACYJNE

Blue 20

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	23%
Odbicie światła widzialnego.....	6%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	49%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	6%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	45%
Emisyjność.....	0.86
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99%
Współczynnik zacinienia.....	0.71
Redukcja odblasków.....	75%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	39%