

# Armorlite® Standard

## FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

### Bronze 20/ Silver 20 Exterior

#### Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	10%
Odbicie światła widzialnego.....	22%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	9%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	39%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	52%
Transmisja promieni UV.....	<1%
Współczynnik U w zimie.....	1.01
Współczynnik zacienienia.....	0.27
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.23
Emisyjność.....	0.66
Redukcja odbłasków.....	89%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	77%