

# Armorlite® Standard

FOLIE SAMOCHODOWE

## Dark 05

### Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	5%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz).....	4%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz).....	5%
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99.9%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	6%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	42.1%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	52%
Współczynnik zacinienia.....	0.64
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.56
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	44%