

Armorlite® Standard

FOLIE SAMOCHODOWE

Dark 20

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	13%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz).....	4%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz).....	5%
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99.9%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	6%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	47%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	47%
Współczynnik zacielenia.....	0.69
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.6
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	40%