

Armorlite® Standard

FOLIE SAMOCHODOWE

Dark 50

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	48%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz).....	5%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz).....	5%
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99.9%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	5%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	61%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	34%
Współczynnik zacielenia.....	0.76
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.67
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	28%