

Armorlite® Standard

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

Grafit 40 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	39%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz).....	14%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz).....	12%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	31%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	16%
Absorbacja całkowitej energii słonecznej.....	53%
Transmisja promieni UV.....	<1%
Współczynnik zacinienia.....	0.53
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.46
Redukcja odbłasków.....	57%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	54%