

Armorlite[®] Standard

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

Grey 35/ Silver 20 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	8%
Odbicie światła widzialnego.....	14%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	9%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	29%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	62%
Transmisja promieni UV.....	<1%
Współczynnik U w zimie.....	1.01
Współczynnik zacienienia.....	0.30
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.26
Emisyjność.....	0.64
Redukcja odbłasków.....	91%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	74%