

Armorlite® Standard

FOLIE MATOWE I DEKORACYJNE

Matte Grey

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	35%
Odbicie światła widzialnego.....	10%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	43%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	11%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	46%
Emisyjność.....	0.86
Zatrzymanie promieniowania UV.....	98%
Współczynnik zacielenia.....	0.65
Redukcja odbłasków.....	62%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	44%