

FOLIE MATOWE I SPECJALNE

dyskrecja gwarantowana

Matte White/ 2 mil

<u>parametry optyczne i słoneczne:</u>	⓪	Ⓛ
Transmisja światła widzialnego	72%	66%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	17%	23%
Transmisja promieni UV	6%	5%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	14%	18%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	68%	58%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	18%	24%
Emisyjność	0,9	0,9
Redukcja odbłasków	20%	19%
Współczynnik zacienienia	0,84	0,79
Współczynnik zysku ciepła słonecznego (G)	0,73	0,69
Współczynnik U w zimie (SI)	6,08	2,78
Współczynnik skuteczności świetlnej	0,86	0,83
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	27%	31%

⓪ szyba pojedyncza (3mm)

Ⓛ szyba zespolona (2x3mm)

Energy Efficiency
solar zone 

ArmorLite®
EXCLUSIVE