

Armorlite® Standard

FOLIE MATOWE I DEKORACYJNE

Red 20

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	23%
Odbicie światła widzialnego.....	4%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	59%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	6%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	35%
Emisyjność.....	0.89
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99%
Współczynnik zacielenia.....	0.8
Redukcja odblasków.....	75%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	31%