

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

oszczędzaj energię
ciesząc się słońcem

Select 45

<u>parametry optyczne i słoneczne:</u>	⓪	Ⓛ
Transmisja światła widzialnego	44%	40%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz)	12%	14%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	17%	23%
Transmisja promieni UV	1%	1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	24%	26%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	26%	23%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	50%	51%
Emisyjność	0,83	0,83
Redukcja odbłasków	51%	50%
Współczynnik zacienienia	0,47	0,58
Współczynnik zysku ciepła słonecznego (G)	0,41	0,51
Współczynnik U w zimie (SI)	5,88	2,72
Współczynnik skuteczności świetlnej (LEC)	0,97	0,69
Blokada IR (750-2500 nm)	83,3%	86%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	59%	49%

⓪ szyba pojedyncza (3mm)

Ⓛ szyba zespolona (2x3mm)

Energy efficiency
solar zone 



Armorlite[®]
EXCLUSIVE