

Armorlite[®] Standard

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

Silver 20 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	19%
Odbicie światła widzialnego.....	62%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	14%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	63%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	23%
Transmisja promieni UV.....	<1%
Współczynnik U w zimie.....	1.01
Współczynnik zacienienia.....	0.22
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.19
Emisyjność.....	0.64
Redukcja odblasków.....	78%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	81%