

Armorlite[®] Standard

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

Silver 35 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	36%
Odbicie światła widzialnego.....	42%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	28%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	43%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	29%
Transmisja promieni UV.....	<1%
Współczynnik U w zimie.....	1.05
Współczynnik zacienienia.....	0.41
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.36
Emisyjność.....	0.72
Redukcja odbłasków.....	60%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	64%