

Armorlite® Standard

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

Silver 50 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	50%
Odbicie światła widzialnego.....	27%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	39%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	28%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	33%
Transmisja promieni UV.....	<1%
Współczynnik U w zimie.....	1.07
Współczynnik zacienienia.....	0.55
Emisyjność.....	0.78
Redukcja odbłasków.....	45%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	52%