

Armorlite[®] Standard
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

SilverPlus 35 Exterior

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	33%
Odbicie światła widzialnego.....	42%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	23%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	51%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	26%
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99%
Współczynnik zacielenia.....	0.36
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	67%