

FOLIE MATOWE I SPECJALNE

dyskrecja gwarantowana

White Out

<u>parametry optyczne i słoneczne:</u>	⓪	Ⓛ
Transmisja światła widzialnego	10%	10%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz)	48%	50%
Transmisja promieni UV	1%	1%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	36%	34%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	17%	15%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	47%	51%
Redukcja odbłasków	89%	89%
Współczynnik zacielenia	0,37	0,49
Współczynnik zysku ciepła słonecznego (G)	0,31	0,42
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	69%	58%

⓪ szyba pojedyncza (3mm)

Ⓛ szyba zespolona (2x3mm)

energy efficiency
solar zone 

ArmorLite[®]
EXCLUSiVE