

Armorlite[®] Standard

FOLIE MATOWE I DEKORACYJNE

Yellow 80

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	83%
Odbicie światła widzialnego.....	7%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	72%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	6%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej.....	22%
Emisyjność.....	0.89
Zatrzymanie promieniowania UV.....	99%
Współczynnik zacienienia.....	0.9
Redukcja odbłasków.....	8%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	22%