





## SUNTEK® PAINT PROTECTION FILM

### CAP Clear

-  *Niewidzialna ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez kamienie, sól, owady i inne odłamki*
-  *Prawnie zastrzeżona powłoka o właściwościach samogojących, odporna na zarysowania i pęknięcia*
-  *Wykończenie w połysku*
-  *5-letnia ograniczona\* gwarancja producenta*



ADHEZJA PRZY ODRYWANIU	72 oz/in	804 N/m	ASTM D3330
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	5000 psi	34.5 Mpa	ASTM D638-10
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE	575 psi	102.7 kg/cm	ASTM D624-10 (2007)
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	>400%	-	ASTM D638-10
MAKSYMALNA TEMPERATURA	-	116°C	-
ODPORNOŚĆ PRZY ŚCIERANIU	test odporności na ścieranie Taber Abraser		brak przetarć
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	alkohol izopropylowy		dobra odporność
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	heksan/ toulon		dobra odporność
DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH	QUV 2500h		brak negatywnego wpływu
EFEKT CIEPLNY	70C 2500h		brak negatywnego wpływu
ODPORNOŚĆ NA KAMIENIE I ODŁAMKI	SAE J4000 Glaveometer		wynik pozytywny
GRUBOŚĆ FOLII			7-8 mil

WŁAŚCIWOŚCI \*Próby eksploatacyjne przeprowadzane są wg standardowych procedur. Folia SunTek® Paint Protection Film (PPF) spełnia lub przekracza minimalne wartości.

Wszelkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach, które SunTek® uważa za solidne. SunTek® nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź kompletność tych informacji.

**Wymagane warunki przechowywania produktu** - od 15,5°C do 32°C **Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu** - od 15,5°C do 32°C

**Zalecany roztwór do montażu** - 10% alkoholu izopropylowego/ 90% wody destylowanej

**Przed myciem lub woskowaniem** - odczekaj co najmniej 72 godziny od zakończenia montażu.

**Myj i woskuj ręcznie** - unikaj myjek wysokościennej i maszyn do polerowania. Nie używaj ściernych lub barwionych wosków.